



BEST PARTNER
SEALING · BEARING

Technisches Datenblatt | Compound Data Sheet

Compound No. VA01475 AEM70 (330 73025)

Temperaturbereich | temperature range: -30 bis | to +170°C

Farbe | Color: Schwarz | black

Bei Anwendungen in den jeweiligen Temperatur Grenzbereichen (Min. & Max.) sollten Sie unsere Anwendungstechnik kontaktieren.

For applications in the temperature limit ranges (min. & max.) you should contact our technical staff.

Physikalische Eigenschaften

Physical Properties Result

Eigenschaften Properties	Einheit Unit	Vorgabe Requestments	Ergebnis Result
Härte Hardness	Shore A	70° ± 5°	76
spezifisches Gewicht specific weight	g / cm ³		1.232
Zugfestigkeit Tensile Strength	Psi	Min 1160	2332
Reißdehnung Elongation at Break	%	Min 150	247
Druckverformungsrest Compression Set: 22h/150°C ASTM D395B	%	Max 75	15
Druckverformungsrest Compression Set: 22h/175°C ASTM D395B SLAB	%	Max 75	25
Druckverformungsrest Compression Set: 70 h/150°C ASTM D395B SLAB	%	Max 75	28
Druckverformungsrest Compression Set: 168 h/150°C ASTM D395B SLAB	%	Max 75	38

Eigenschaftsveränderung

Properties Change

Material Medium	Norm Test method	Zeit h Time h	Temp.°C Temp °C	Härteveränderung Hardness change		Zugfestigkeit % Tensile strength %		Reißdehnung % Elong. at Break %		Volumen % Volume %		Gewicht % Weight %	
				Spec.	Result	Spec.	Result	Spec.	Result	Spec.	Result	Spec.	Result
Alterung in Luft Air ageing	D 573	70 h	150	+10	+2	-25	-2	-30	+2		-2.4		
Alterung in Luft Air ageing	D573	168 h	175	+8		-6			-14		-9.4		
Verhalten in Wasser Water Resistance		70 h	100		-1		0		-10		+4.4		
Verhalten in Öl Fluid Resistance	Oil 901	70 h	150	-8~+15	0	-20	+3	-30	-9	-5~+10	+1.6		
Verhalten in Öl Fluid Resistance	Oil 903	70 h	150	-30	-23	-60	-18	-40	-29	+50	+45.4		
Verhalten in Öl Fluid Resistance	Oil 901	168 h	150		0		+6		-9		+2		
Verhalten in Öl Fluid Resistance	Oil 903	168 h	150		-22		-13		-26		+46.2		
Verhalten in Benzin Fuel Resistance	Fuel ATF (CTC)	70 h	150		-8		-2		-22		+13.8		
Verhalten in Benzin Fuel Resistance	Fuel ATF (CTC)	168 h	150		-8		-1		-24		+14.4		

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführten Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmungen und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Information und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eingangsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden.

The information and data listed are the result of tests, executed with diligence and reliable to the best of our knowledge. We point out that in other laboratories different results may be obtained due to different test conditions, including the qualitative test requirements and preparation of the sample. There is no assurance or guarantee as to the accuracy and correctness of the information and data. Therefore, our data does not relieve the user from making their own initial tests. We reserve the right to change manufacturing processes and raw materials contained, in response to legal provisions and technical progress. This material data sheet replaces all previously published, which hereby become void.

